

base coat doblecomponente

nivelador de superficies



Nivela revoques mal terminados y superficies desparejas | Excelente nivelador para sistema ANCLATERM (EIFS) | Excelente adherencia y flexibilidad | Dureza y plasticidad | Hidrorrepelente | Reemplaza al revoque fino |

BASE COAT ANCLAFLEX DOBLECOMPONENTE es un material cementicio modificado con polímeros acrílicos, que se utiliza como nivelador de superficies mal terminadas. Está conformado por dos componentes, componente A que es cemento en polvo y un componente B de emulsión acrílica acuosa. Posee una excelente adherencia, flexibilidad, dureza, plasticidad y repelencia al agua.

En sistemas de construcción en seco tipo EIFS, se utiliza como adhesivo para fijar las placas de poliestireno expandido, malla de refuerzo y como base niveladora de superficie. Es un excelente producto para ser aplicado también sobre paneles de poliestireno expandido, placas de roca de yeso, bloques de hormigón celular curado, placas cementicias, hormigón, etc. Utilizado conjuntamente con la malla de fibra de vidrio como refuerzo es ideal para ser aplicado en el encuentro entre materiales que por tener un comportamiento estructural distinto suelen fisurar, como por ejemplo encuentro entre mampostería y hormigón.

USOS

INTERIOR | EXTERIOR. Ideal para utilizar como adhesivo y como base niveladora.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie a cubrir debe estar libre de polvo, aceites, grasas, ceras, etc.

componentes

Base Coat Componente A | Producto en polvo formulado con cemento, cargas minerales y aditivos especialmente seleccionados. Se presenta en Bolsas de 20 Kg. **Base Coat Componente B** | Emulsión acrílica acuosa formulada con polímeros acrílicos de excelente adhesividad y elasticidad. Se presenta en bidones de 5 lts.

Proporción de la mezcla

Componente A: (20 Kg) 4 partes + Componente B: (5 Lts) 1 parte.



FORMA DE APLICACIÓN |

Preparar *Base Coat Anclaflex doblecomponente* agregando bajo agitación manual o mecánica el Componente A sobre el Componente B hasta lograr una pasta homogénea y sin grumos. De ser necesario incorporar un 5% de agua para mejorar la viscosidad en la aplicación.

Es aconsejable aplicar previamente una mano de *Puente de Adherencia Anclaflex* con pincel o con rodillo,



aplicación



rendimiento

2,5 a 3 Kg / m² en 3 mm de espesor de producto preparado

CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO SEGÚN ABSORCIÓN Y RUGOSIDAD DEL SUSTRATO.

tiempo de secado

3 a 4 hs por mano

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

herramientas

- ☒ Llana metálica o llana metálica dentada
- ☒ Elementos de protección personal (BARBUJO, GUANTES, ANTEJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

manos

2 a 3 manos

DEPENDIENDO DEL ESTADO Y ABSORCIÓN DEL SUSTRATO

presentación



RECOMENDAMOS EL USO DE SELLADOR - FIJADOR ANCLAFLEX

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperaturas no inferior a 5°C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar a la intemperie ni expuesto directo a la luz solar o heladas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

