

MASILLA MULTIMIX

Masilla para placa de yeso



Más flexible | Lista para usar | Fácil de aplicar | Excelente adherencia | Fácil de lijar | Mayor plasticidad

MASILLA MULTIMIX lista para usar es un producto formulado a base de polímeros en emulsión, cargas minerales seleccionadas y aditivos especiales para conformar una pasta blanca de alta viscosidad.

USOS

USO INTERIOR | Recomendada para el pegado de cintas de papel o tramada, tomado de juntas, recubrimiento de tornillos de sujeción, perfiles, reparar zonas dañadas o irregularidades de placas, terminación final en tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

Antes de utilizar la MASILLA MULTIMIX, verificar que las superficies a cubrir se encuentren firmes, secas, limpias, sin polvo, grasas y cualquier elemento contaminante.

FORMA DE APLICACIÓN |

Aplicar una capa fina de MASILLA MULTIMIX con espátula en las uniones de placas, cubriendo aproximadamente de 6 a 7 cm de ancho y sin dejar secar coloque la cinta para juntas presionando con la espátula para que adhiera sobre la masilla procurando retirar todo el excedente, dejar secar. Aplicar una segunda mano utilizando una espátula más ancha y dejar secar. Luego aplicar una tercera mano para nivelar la superficie y dejar secar. Se deberán cubrir las cabezas de tornillos siguiendo las mismas instrucciones. Una vez finalizada la aplicación de MASILLA MULTIMIX, lijar la superficie si fuera necesario con papel de lija de grano fino. MASILLA MULTIMIX ofrece una porosidad distinta a la del cartón de las placas de yeso laminado, por este motivo, antes de pintar se recomienda aplicar una mano de PRADERA PRIMER a modo de imprimación para igualar terminaciones.

presentación

7 Kg Balde | 20 Kg Balde | 28 Kg Balde | 32 Kg Balde

aplicación

Masilla multimix
 aplicación en 3 MANOS
 LISTA PARA USAR

tiempo de secado

1 hora al tacto | 3 a 4 hs entre manos
 24 hs SECADO FINAL

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

rendimiento

0,60 kg/ m²
 CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO

colores

Blanco

terminación

Mate

manos

3 manos

herramientas

- Espátula o llana metálica
- Lijas de grano fino
- Elementos de protección personal

(BARBUJO, GUANTES, ANTEJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

almacenamiento

No dejar el material expuesto a la luz solar directa ni a las heladas

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | No se aconseja el uso de yeso, agregado de agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del envase si no se consumió la totalidad del producto | Mantener fuera del alcance de los niños | No apilar más de 3 baldes.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRINSECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

